

# Tekniskt datablad

Acrylflex Extra

## Materialbeskrivning

<b>Beskrivning</b>	Övermålningsbar akrylfog
<b>Användning</b>	För fogning runt fönster, dörrar, karmar och fotlister. Utfyllnad av sprickor och rörgenomföringar m.m. Kan användas som akustikfog. Används på underlag av trä, puts, gipsplattor, beont, glas, metal samt på tidigare målade ytor.
<b>Användningsområde</b>	Utomhus och inomhus. Fogen tål inte konstant väderpåverkan och bör målas över vid utvändigt bruk.
<b>Egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ftalatfri</li><li>- Lätt att applicera</li><li>- Minimalt svinn</li><li>- Övermålningsbar</li></ul>

## Grundläggande information

<b>Färger</b>	Vit
<b>Bindemedel</b>	Akryl
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten.
<b>Vikt</b>	Ca 1,65 kg/liter
<b>Storlek</b>	300 ml tub
<b>Härdning</b>	Yttorr ca 10 min. Klibbfri ca 15 min. Genomhärdad ca 1m.m. per dygn. Insjunkning ca 15%

## Bruksanvisning

<b>Krav på underlaget</b>	Underlaget ska vara rent, torrt, fast och bärkraftigt.
<b>Temperatur och luftfuktighet</b>	Min. 5°C och max. 30°C samt relativ luftfuktighet på max. 85 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

**Applicering** Hand- eller tryckluftspistol. Efterglättas inom 10 minuter.  
Kan appliceras i upp till 25 m.m. bredd.

**Rengöring av verktyg** Vatten och målartvätt.

#### Mer information

**Hållbarhet** 24 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.

**Säkerhet** MAL-kod: 0-1.  
Se säkerhetsdatablad för mer information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.