

Teknisk Datablad

Sigmalfie Træolie



MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Træolie på basis af alkyd bindemiddel.	
Anvendelse	På træterasser eller andre områder med trykimprægneret eller eksotisk træ.	
Anvendelsesområde	Udvendigt.	
Egenskaber	Beskytter mod vejrliget. God indtrægningssevne. Hæmmer skimmel og belægninger. Fremhæver træets struktur og åretegning.	
Farve	Farveløs og Teak.	
Basisoplysninger V 23°C, 60% RF	Bindemiddel	Alkyd.
	Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
	Pigment	Organiske & uorganiske pigmenter.
	Tørstofindhold	56 % vol.
	Glans	-
	Lugt	Stærk.
	Vægtfylde	0,9 g/ml.
	Flammepunkt	Ca. 62°C.
	Tørretid / overmalbar	Ca. 24 timer.
	Gennemtør	Ca. 1 uge.

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8-16 m ² /ltr. afhængig af underlagets sugsevne.
Krav	Bunden skal være ren, tør, fast og fri for filmdannende overflade. Træfugtigheden må max være 15 +/-3%.
Temperaturforhold	Under påføring op tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Påføring	Pensel. Påføres vådt i vådt til mætning af træet.
Forynding	Ingen. Produktet er klar til brug.
Rengøring	Værktøj rengøres straks efter brug med mineralsk terpentin.
Omrøring	Produktet omrøres let før og under brug.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigmalfie Træolie



BRUGSANVISNING

- Anvendelse** Påfør 1-2 gange Sigmalfie Træolie i træets længderetning vådt i vådt. Olien påføres til træet er mættet. Ved 2. påføring kan et farvet produkt blandes 1:1 med Sigmalfie Træolie farveløs, så træet ikke bliver væsentlig mørkere. Farveløs må ikke alene bruges som slutbehandling. Overskydende olie skal efter hver påføring aftørres efter 10-15 minutter, med en fnugfri klud for ikke at danne overfladefilm, som sidenhen kan give anledning til afskalning.
- Systemer** Nyt og gammelt samt tidligere behandlet træværk afrenses med Træ & Facaderens, for desinficering af ikke-synlige og synlige skimmelsporer og belægninger. Synlige belægninger fjernes med børste, skyl efter med rent vand. Er træet meget snavset og medtaget kan der evt. rengøres med højtryksrensere med moderat tryk. Lad herefter træværket tørre. Nyt, ubehandlet og barslidt træ grundes mod råd og svamp med Sigmalfie Grundingsolie. Nyt tryk- & vacuumimpregneret samt ædeltræ grundes ikke mod råd og svamp.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

- Forbehold** Der garanteres ikke for behandling af læketræsterasser. Produktet er ikke egnet som grundingsmiddel.
- Emballage** 2,5 L. Metalspand.
- Holdbarhed** 24 mdr. ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
- Sikkerhed** MAL kode (1993) 2-1.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.