

Fillers
Fillers
Fillers
rs
Fillers

ProGold 2500 Enduit de rebouchage léger

Général

Le secret d'un résultat parfait est un support bien préparé. Avec ProGold 2500 Enduit de rebouchage léger, vous rebouchez rapidement et facilement les petits trous et petites fissures dans les murs et plafonds.

ProGold 2500 Enduit de rebouchage léger est disponible dans en seaux:



Référence	Conditionnement	N° ProGold
PG 2500 Enduit de rebouchage léger	1 L	250100
PG 2500 Enduit de rebouchage léger	5 L	250500

Utilisation

- Outil** Le couteau à enduire et le platoir ProGold
- Dilution** Aucune, le produit est prêt à l'emploi. Le cas échéant, ajouter quelques gouttes d'eau de ville afin de rendre l'enduit de rebouchage plus crémeux.
- Méthode d'application**
- Appliquer à l'aide d'un couteau à enduire.
 - Ensuite, passer avec un couteau à enduire ou une plâtresse humide et procéder à la finition sans exercer trop de pression.
 - Pour certaines applications, il se peut qu'une finition supplémentaire soit requise à l'issue du séchage.
- Nettoyage des outils** Directement après utilisation, à l'eau de ville.

Fillers ProGold 2500 Enduit de rebouchage léger

Caractéristiques techniques

Description et usage

Enduit de rebouchage léger, en pâte pour intérieur à base de dispersion de résine synthétique. Pour reboucher et aplanir en une seule fois les joints et les trous de vis dans les parois et plafonds en plaques de plâtre. Pour réparer les fissures de retrait et les éclats sur les supports minéraux, comme les éléments en stuc, le béton et le plâtre décoratif. Ne convient pas pour la réparation de supports en contact avec de l'eau pendant une longue durée.

Caractéristiques principales

- Léger
- Facile et rapide à utiliser
- Temps de séchage très rapide.
- Pratiquement sans retrait
- Très rapidement recouvrable d'une couche de peinture

Teinte

Blanc

Densité

déterminé à 20° C et 35% H.R.

Environ 0,57 kg/dm³

Epaisseur

Maximum 2 cm

Recouvrement après

10 - 20 minutes

Temps de prise

3-4 mm par 24 heures

Durée de conservation

Dans l'emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais et sec et exempt de poussières, au moins 12 mois.

Mise en oeuvre

Dépend de la réparation

Condition du support

Support entièrement lié, sec (témoin lumineux Protimer vert), adhérent et exempt d'impuretés.

Condition d'utilisation

Pendant l'application et le séchage, la température du support et la température ambiante ne peuvent être inférieures à + 5 ° C ni supérieures à + 40 ° C.
Humidité relative de max. 85%

Mesure de sécurité

Voir fiche de sécurité produit de ProGold 2500 Enduit de rebouchage léger.

Recouvrement à l'aide de peinture

Le recouvrement à l'aide de peintures en dispersion à haute densité peut provoquer un craquelage.