

FÄRGTYP

Vattenspädbar grundfärg för isolering av nikotin-, sot- och vattenskadade ytor. Användes på trä såväl in- som utvändigt.

EGENSKAPER

Mycket goda isolerande egenskaper. God vidhäftning även på de flesta hårda och blanka underlag. Kan även användas som traditionell grundfärg vid målning av invändiga snickerier.

**TEKNISKA
DATA****Bindemedel**

Akrylhybrid

Lösningsmedel

Vatten

Pigment

Titandioxid samt specialpigment

Volymtorrhalt

Ca. 39 %

Glans

Matt

Torktid

(23°C och 50 % RF)

Ca. 1 timma

Övermålningsbar : 4 timmar

Min. 7°C och max 85 % RF vid applicering och torkning

Färgåtgång

Ca 10m²/l beroende på underlag

Kulör

NCS

Förpackning

1 och 2,5 liter

**PRAKTISKA
ANVISNINGAR****Förbehandling**

Underlaget skall vara rent, torrt och smetfritt.

Applicera Sigma S2U Nova Primer 1-2 gånger beroende på genomslagets karaktär.

Genomslag kan förekomma i grundfärgskiktet men bindes normalt där.

Utför alltid en provyta inklusive färdigbehandling för att säkerställa att genomslag ej sker i ytskiktet.

Färdigmåla med Sigma S2U Nova eller Sigma Acryl Emalj i önskad kulör och glans.

Applicering

Pensel eller rulle

Förvaring

Frostfritt

Rengöring av verktyg

Vatten och tvättmedel omgående efter målning