

# Tekniskt datablad

## Contour PU Primer



### MATERIALBESKRIVNING

<b>MBK typbeteckning</b>	Alkydgrundfärg.
<b>Beskrivning</b>	Grundfärg baserad på uretanalkyd.
<b>Användning</b>	Till grund och mellanbehandling på invändigt trä, samt som mellanstrykning på rostskyddat järn.
<b>Användningsområde</b>	Inomhus.
<b>Egenskaper</b>	Mycket god fyllförmåga, god täckförmåga och fin sammanflytning.
<b>Färg och glans</b>	Vit. Halvmatt.

### Grundläggande information vid 23 °C, 60 % RF

Bindemedel	Uretanalkyd
Pigment	Titandioxid + fyllmedel
Torrhalt	Vol %: 52
Torktid	Ca 4 timmar
Övermålningsbar	Efter 16 timmar
Brandfarlighet	Brandfarlig

### VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

<b>Åtgång</b>	Ca 8–12 m <sup>2</sup> /l.
<b>Krav på botten</b>	Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt samt icke-avfärgande.
<b>Temperaturförhållanden</b>	Under påföring och torkning ska temperaturen vara över 7 °C och den relativa luftfuktigheten under 85 %.
<b>Påföring</b>	Pensel eller roller.
<b>Förtunning</b>	Max 3 % med lacknafta.
<b>Rengöring</b>	Verktyg: Lacknafta.
<b>Omröring</b>	Produkten ska röras om före användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

## MER INFORMATION

<b>Emballage</b>	1 och 2,5 l metallemballage.
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.
<b>Säkerhet</b>	MAL kod: 2-1. Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Vid användning är det användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen och säkerhetsdatabladen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.