

Kenmerkenblad

COLLIX AC PLUS S1 MAT

Muurverf met schrobklasse 1 op basis van kunstharsdispersie voor binnen en beschermd buitenwerk

Algemeen	
Kenmerken	Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1. Snel droog. Goede dekking. Breed inzetbaar. Was- en schrobbaar. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Waterdampdoorlatend. Niet vergelend. Goede elasticiteit. Voldoet aan BREEAM HEA9.
Toepassing / Ondergrond	Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk, cementgebonden gevelbeplating en gipskartonplaten. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren. De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol of airless-spuit.
Rendement	7-10 m ² /liter, afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Verdunning: 0-5% Airless-spuit Verdunning: 0-10% Spuishopening: 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch) Spuitedruk: 16,5 MPa (= ca. 165 bar)

Kenmerkenblad

COLLIX AC PLUS S1 MAT

Verwerking	
Verwerkingsgegevens	Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,46 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 41 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 4 uur.
Vlampunt	N.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht tenminste, 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Nagenoeg alle kleuren plastic emmer van 10 liter