

# Pantserlak Deur & Kozijn dekkend Hoogglans



# RAMBO®

Februari 2016

## KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Luchtdrogende lakverf voor binnen en buiten, op basis van alkydhars.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het aflakken van hout en andere ondergronden buiten zoals deuren, daklijsten, kozijnen en gevelbetimmeringen, die al voorzien zijn van een (grond)verflaag.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kleur en glans behoudend</li><li>• Weerbestendig</li><li>• Goede dekking</li><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Goede droging bij lage temperaturen</li><li>• Goed reinigbaar</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	7 Dekkende kleuren. hoogglans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren en behandelen met Rambo Grondverf. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn dekkend aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren.
Afwerken	1 Laag Rambo Pantserlak Deur & Kozijn dekkend aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Kaal hout en reparatieplaatsen impregneren met Rambo Impregnant. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout buiten gronden met Rambo Grondverf.
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk, zeer spaarzaam plamuren. De geplamuurde plaatsen gronden met Rambo Grondverf om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	1 Tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn dekkend aanbrengen..
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

**Pantserlak  
Deur & Kozijn  
dekkend  
Hoogglans**



**RAMBO®**

Februari 2016

**VERWERKING**

**VERWERKING VAN DE LAK**

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Varkensharen kwast of velvet(velours)lakroller. Narollen met een schuimlakroller.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

**RENDEMENT**

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 15 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

**DROGING BIJ 20°C**

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Kleefvrij	Na ca. 4 uur.
Afplakbaar	Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

**REINIGEN**

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge laklaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

**OVERIGE GEGEVENS**

**HOUDBAARHEID EN  
BEWAARCONDITIES**

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen.

**PRODUCTGEGEVENS**

**LAK IN DE BUS**

**DROGE LAKLAAG**

Verpakking	0.75L; 2.5L
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.

**VEILIGHEIDSGEGEVENS EN  
AFVALBEHANDELING**

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.