Amarol Triol

MBK typebetegnelse	Alkydoliemaling.
Beskrivelse	Vinduesmaling på basis af alkyd.
Anvendelse	Til vinduespartier og udvendigt træværk.
Egenskaber	Stor udendørs holdbarhed, robust og slidstærk, lidet smudsmodtagelig samt let rengørlig.
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank.

Basisoplysninger v. 23ºC, 50% RF

Bindemiddel	Alkyd.
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
Tørstofindhold	Vægt %: 72, Vol %: 54.
Tørretid	Ca. 3 timer.
Overmalbar	Efter 16 timer.
Brandfarlighed	Brandfarlig.

Forbrug

Ca. 8-12 m²/ltr., afhængig af bundens karakter.

Krav til bunden

Ren, tør og fast.

Systemer

Nyt, ubehandlet træværk:
Grundes med Sigmalife Grundingsolie. Mellembehandling med Amarol Triol 3% fortyndet med terpentin. Færdigbehandling 1-2 med Amarol Triol.

Brugsanvisning

Fortynding
Mineralsk terpentin.

Påføring
Pensel eller rulle.

Rengøring
Værktøj: Mineralsk terpentin.

Sikkerhedsregler

For malearbejde 2-1.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

1 og 2,5 ltr. metalemballage.

Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.