

FÄRGTYP	Oljebaserad klarlack för utvändigt trä.
EGENSKAPER	Elastisk och mycket motståndskraftig mot sol och saltvatten. Fyller bra. God nötningsbeständighet.
TEKNISKA DATA	
Bindemedel	Alkyd/fenolharts
Lösningsmedel	Lacknafta
Pigment	Transparant
Volymtorrhalt	Ca. 52 %
Glans	Högblank, glans 90
Torktid (23°C och 50 % RF)	Dammtorr efter 4-6 timmar Övermålningsbar efter 24 timmar
Färgåtgång	Ca. 12 m ² /l
Kulör	Transparant
Förpackning	1 L
PRAKTISKA ANVISNINGAR	
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och torrt. Mattslipa tidigare lackade ytor. Vid första strykningen förtunnas Sigmavar Gloss med 50 % lacknafta. Vid andra och tredje strykningen förtunnas Sigmavar Gloss med 25 % lacknafta varefter Sigmavar Gloss påföres två gånger oförtunnad. Våtslipa med slippapper 320 mellan strykningarna. Nytt trä grundas med Sigmalife VS Grundolja före behandling enligt ovan.

Applicering	Pensel eller spruta
Förvaring	Svalt och torrt
Rengöring av verktyg	Lacknafta