

Teknisk Datablad

Renova Isotop Matt



MATERIALEBESKRIVELSE

- Beskrivelse** Spærrende vandig loft- og vægmaling på basis af 100% akryl.
- MBK typebetegnelse** Akrylplastvægmaling, spærrende.
- Anvendelse** Til overfladebehandling af indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der er risiko for gennemslag af nikotin, sod og vandskjolder m.m. Er også velegnet på træværk indvendig.
- Spærrende egenskaber opnås bedst ved 2 gange færdigbehandling med minimum 4 timers mellemrum. Ved kraftige gennemslag grundes først med Renova Isotop Primer. Afslut herefter med 2 gange Renova Isotop som færdigbehandling. Ved høj luftfugtighed og kraftige gennemslag anbefales et døgn mellem behandlingerne.
- Anvendelsesområde** Inde.
- Egenskaber** God dækkeevne, ikke gulnende, fremtræder med særdeles robust og vaskbar overflade.
- Farve og glans** Hvid, Offwhite, samt lyse kulører. Mat.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Akryl
Pigment	Titandioxyd + specialpigmenter
Tørstofindhold	Vægt %: 69, Vol %: 54
Vaskbarhed	Vaskeklasse 1 EN 13300
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer (afhængig af gennemslaget karakter, se bemærkning under anvendelse).
Brandfarlighed	Ingen

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Renova Isotop Matt



FORHOLD VED BRUG

Forbrug	7-9 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.
Krav til bunden	Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig. Ny bund og let smittende overflade grundes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring.
Temperatur	Underlag og omgivelsestemperatur: Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.
Fortynding	Max. 2% med vand.
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøjte.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

BRUGSANVISNING

Systemer	<u>Ved risiko for lettere gennemslag:</u> 1 x Renova Primer. 1 x Renova Isotop Matt Eller: 2 x Renova Isotop Matt <u>Ved risiko for kraftigere gennemslag og på træværk:</u> 1 x Renova Primer 2 x Renova Isotop Matt
-----------------	--

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	5 og 10 ltr. plastemballage.
Holdbarhed	12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Sikkerhed	MAL kode: 00-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.