



**BS3101**

## **Garantietex Superdek**

### **ALGEMEEN**

Omschrijving	Goed dekkende, schrobvaste, waterverdunbare en oplosmiddelvrije muurverf voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
Toepassingsgebied	Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.  Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.  Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelbestendig toepassen.
Kenmerkende eigenschappen	Goede dekkraft.  Schrobvast volgens EN 13300, klasse 3.  Hoge witheidsgraad.  Gemakkelijk te verwerken.  Oplosmiddel- en emissievrij.  Waterdampdoorlatend.  Onverzeepbaar.  Voldoet aan BREEAM HEA9.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode	<b>Kwast en verfroller</b> Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)  <b>Airless-spuit</b> Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater Spuishopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm) Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)
Reiniging gereedschap	Leidingwater.
Rendement	7-8 m <sup>2</sup> /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



**BS3101**

## **Garantietex Superdek**

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Droging

**Bepaald bij 23°C en 50% RV**

Droog na : ca. 5 uur

Overschilderbaar na : ca. 5 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantietex Superdek.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa

Ca. 1,45 g/cm<sup>3</sup>

Vaste stof

Ca. 31 vol.%

Glansgraad

Mat.

Structuur

Glad.

Hechting

Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; ook na jaren is Garantietex Superdek zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.

Weersbestandheid

Wordt uitsluitend binnen toegepast.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren

Wit

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In plastic emmer van 10 liter.

Opslag

Koel en vorstvrij.



**BS3101**

## **Garantietex Superdek**

### **SYSTEEMADVIES**

#### **ALGEMEEN**

Onderstaande systemen zijn indicatief.

De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn.

Van beton dient de eventueel aanwezige cementschilf verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Reparaties aan de ondergrond uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

#### **Noot**

Voor oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

#### **Beton, metselwerk en pleisterwerk**

Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Superdek.

#### **Geschilderde minerale ondergrond:**

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte muurverflagen reinigen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Superdek.

### **AANVULLENDE GEGEVENS**

EMG

10104DN3918NL

Datum

augustus 2018