

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenspädbar matt fasadfärg baserad på HydroPliolite® och konstharts. För målning av mineraliska fasader och tidigare målade underlag.
<b>EGENSKAPER</b>	Mycket god väderbeständighet och diffusionsöppenhet. Extremt god vidhäftning. Spärrar mot saltutfällningar. Hög alkaliresistens. Karbonatiseringshämmande. Kort torktid och tål lättare regn under torktiden. Innehåller fungicider som motverkar påväxt. CE märkt : EN 1504-2 system 4.
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Bindemedel</b>	HydroPliolite®
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten
<b>Torrhalt</b>	Vol %: Ca. 49 Vikt %: Ca 68,5
<b>Glans</b>	Matt
<b>Torktid (23°C och 50% RF)</b>	Ca 1 timma vid 125 my våt. Övermålningsbar efter ca 24 timmar vid 86 my torrt skikt. (125 my våt) Min. 5°C och max 35°C samt max 80% RF vid applicering och torkning.  Vid tillsatts av af 2,5% Sigma Winterproof, kan man måla vid upp till 90% RF och underlagstemperatur ned til 2°C.
<b>Skiktjocklek</b>	86 my/skikt (125 my vått)
<b>Färgåtgång</b>	Slätt underlag: 8-10 m <sup>2</sup> /l Strukturerat underlag: 2-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kulör</b>	Vit och ljusa kulörer.
<b>Diffusionstal (Sd)</b>	Sd H <sub>2</sub> O : 0,08 m vid 86 my (262g/m <sup>2</sup> ).  Sd CO <sub>2</sub> : 262 m vid 148 my
<b>VOC</b>	Max. 26g/l

**PRAKTISKA  
ANVISNINGAR**

**Förbehandling o  
målning** Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt.

**Applicering** Pensel, rulle eller spruta.  
Skall ej förtunnas.

**Förvaring** Frostfritt

**Rengöring av  
verktyg** Vatten omgående efter målning

**System** Tidigare ej behandlade underlag  
1. Rengör till fast, rent och bärkraftigt underlag.  
2. Applicera 1 x Sigma Hydro Primer  
3. Applicera 2 x Sigma Hydro Topcoat