

# Pantserlak Deur & Kozijn Transparant Zijdeglans



# RAMBO®

Februari 2016

## KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Transparante lak buiten, op basis van gemodificeerde high solid alkydhars.
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Voor het gronden, voorlakken en aflakken van houtwerk aan huizen zoals kozijnen, ramen, deuren.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li><li>• Goede vloeïing</li><li>• Weerbestendig</li><li>• Beschermt hout tegen UV-straling</li><li>• Vochtreulerend</li><li>• Uitstekende buiten duurzaamheid</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	Transparant Zijdeglans

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.
Hout	Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en voorbehandelen (impregneren) met Rambo Impregnant. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Afwerken	Minimaal 3 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Transparant aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Algemeen	Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig matschuren.
Afwerken	Minimaal 1 Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Transparant aanbrengen.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Algemeen	Slecht hechtende beitslagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Rambo Reiniger.
Hout	Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Slecht hechtende beitslagen en verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren.
Afwerken	Minimaal 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Transparant aanbrengen.
<b>ONDERHOUDSTERMIJNEN</b>	
Beschermingsduur is mede afhankelijk van:	Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.
Algemene opmerking	Een blank laksysteem vergt bij buiten toepassing een regelmatigere controle en frequenter onderhoud in vergelijking tot een dekkend laksysteem.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

# Pantserlak Deur & Kozijn Transparant Zijdeglans



# RAMBO®

Februari 2016

## VERWERKING

### VERWERKING VAN DE BEITS

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Platte varkensharen kwast of een velvet roller.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 14 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 4 uur.
Kleefvrij	Na ca. 6 uur.
Afplakbaar	Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur. De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## OVERIGE GEGEVENS

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

	BEITS IN DE BUS	DROGE BEITSLAAG
Verpakking	0.75L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.