Sigma Siloxan Hydrophob TF-6285

Omschrijving
Solventgedragen hydrofobeermiddel op basis van oligomeren organo-siloxan.

Gebruiksdoel
Hydrophoberen van zuigende minerale ondergronden, zoals bvb. kalkzandsteen, metselwerk, edelputzen, zandsteen en natuursteen.
Beschermt bouwwerken langdurig tegen regen en remt het uittreden van in water oplosbare zouten (muursalpeter) af.

Voornaamste kenmerken
- Hoge indringing
- Zeer goed hydrophoberingseffect
- Verandert de kleur van de behandelde ondergrond niet

Kleur en glans
- Kleurloos (waterhelder)
- Mat

Basisgegevens
- Dichtheid: ca. 0,78 g/cm³
- Droogtijd: ca. 8 uur
- Regendichtheid: beschermeffect > 90%
- Diffusieweerstand: de bouwstofdichtheid neemt max. 5% toe
- Vlampunt: 36°C

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.
Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement
Verbruik
Kan pas vastgesteld worden aan de hand van een proef, daar de ondergrond behandeld moet worden tot verzadiging is bereikt

Ondergrondcondities
Alvorens de schilderwerken aan te vangen dient de te behandelen ondergrond volledig hydraulisch afgebonden (pH neutraal, vast te stellen met behulp van pH indicatorpapier en gedemineraliseerd water) en voldoende winddroog te zijn.
Ondergrond keuren en eventueel met een geschikt reinigingsmiddel reinigen.

Verwerkingscondities
Minimum 3°C

Instructies voor gebruik
Aanbrengen met borstel, sproeier of pistool.
Meermaals nat-in-nat tot verzadiging van de ondergrond.
Gereedschap dient dadelijk na gebruik met white-spirit gereinigd te worden.

Sigma Siloxan Hydrophob TF-6285

Veiligheidsmaatregelen
Ontvlambaar
Recipiënt gesloten houden
Tijdens de arbeid niet eten, drinken of roken
Product niet in de gootsteen werpen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Aanvullende gegevens
Alle niet te behandelen delen zorgvuldig afplakken en/of afdekken.

Houdbaarheid
In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden houdbaar.

PPG Coatings Belux N.V.
Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt
Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.