

Sigmacryl Prim Ecoplus, hvid



MBK typebetegnelse	Acryl/alkydharpiksemulsion												
Beskrivelse	Hvidpigmenteret væg grunder.												
Anvendelse	Til grunding af gips, beton, gasbeton samt spartlede og pudsede vægge.												
Egenskaber	Giver god forankring for efterfølgende behandling på såvel grov- og finporøs som let smittende overflade.												
Farver og glans	Hvid. Mat.												
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryl/alkydharpiksemulsion</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd + fyldstoffer.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vægt 59,47 %: Vol 43,77%:</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 1 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter ca. 6 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryl/alkydharpiksemulsion	Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.	Tørstofindhold	Vægt 59,47 %: Vol 43,77%:	Tørretid	Ca. 1 timer.	Overmalbar	Efter ca. 6 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryl/alkydharpiksemulsion												
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.												
Tørstofindhold	Vægt 59,47 %: Vol 43,77%:												
Tørretid	Ca. 1 timer.												
Overmalbar	Efter ca. 6 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Forbrug	8-10 m ² /litr., afhængig af bundens karakter.												
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og højst let smittende.												
Brugsanvisning	<p><u>Temperatur</u> Min. + 6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.</p> <p><u>Fortynding</u> Vand.</p> <p><u>Påføring</u> Pensel eller rulle.</p> <p><u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand tilsat sæbe.</p>												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.												
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.												
Emballage	2,5 og 10 ltr. plastemballage.												