

MBK typebetegnelse	Grund- og mellemmalning, spærrende.	
Beskrivelse	Spærrende grund og mellemmalning på basis af modificeret alkydemulsion.	
Anvendelse	Til ind- og udvendigt træ, hvor der er risiko for gennemslag af vandopløselige indholdsstoffer. Specielt mørke træsorter så som Merbau og Meranti.	
Egenskaber	Særdeles gode isolerende egenskaber. God kantdækning. Porefyldende. Giver en glat og fyldig finish i system med Sigmalith TE11 Satin eller Semi-Gloss. Produktet er specielt udviklet til airless/airmix.	
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Mat, glans 10.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel Tørstofindhold Anbefalet tør lagtykkelse Maximum tør lagtykkelse Klæbefri Håndterbar Overmalbar Brandfarlighed	Modificeret alkydemulsion. Vol %: 38. 50 µm (ca. 135 µm våd) 120 µm (ca. 315 µm våd) Efter 1 time (ved 50 µm tør) Efter 2 timer (ved 50 µm tør) Efter 4 timer (ved 50 µm tør) Ingen.
Forbrug	Teoretisk forbrug: Tørlagtykkelse 50 µm: 7,6 m ² /liter. Det praktiske forbrug er afhængig af forskellige faktorer herunder underlagets ruhed og sugeevne, konstruktion og påføringsmetode.	
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende. Udendørs træværk grundes med Sigmalife Grundingsolie til mættet flade.	
Systemer	2 x Sigmalith ISO Primer, 50 µm tør lagtykkelse pr. lag. Der kræves en total tør lagtykkelse på 100 µm af Sigmalith ISO primer. Slutbehandling med Sigmalith TE11 Satin eller Semi-Gloss.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +15°C og max. 85% RF ved påføring og hærkning. <u>Fortynding</u> Skal normalt ikke fortyndes <u>Påføring</u> Airless: Dysestørrelse: 0,011-0,013 inch (= ca 0,28 – 0,33mm). Sprøjtetryk: 9-12 MPa (= 90 - 120 bar) Bemærk: Ved anvendelse af varm-airless må produktet ikke opvarmes til mere en højest 35°C. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	00-1	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	20 ltr. blik emballage.	