



### MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Sprøjtespartel Grov.

**Beskrivelse** Brugsklar sandspartelmasse til indvendig brug.

**Anvendelse** Sigma Sprøjtespartel Grov er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr. Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Dette gør den velegnet til fuldspartling på beton, gips eller tidligere behandlede overflader.

**Egenskaber** Kan anvendes i lagtykkelser på op til 8 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentligt og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være tæt på gennemtør mellem hver spartling. Bemærk: Er ikke vandbestandig.

**Farver og glans** Lys grå.

<b>Basisoplysninger</b>	Fyldstoffer	Lys grå dolomitmarmor.
	Kornstørrelse	Max. 0,3 mm.
	Vægtfylde	1,0 kg/liter.
	Brandfarlighed	Ingen.

**Tørretid** Afhænger af lagtykkelsen, men normalt er produktet slibetør efter ca. 12 timer

**Krav til bunden** Bunden skal være ren, tør, fast og fri for løse partikler og støv.

**Brugsanvisning** Temperatur  
Min+10°C til +25°C, ved påføring og hærdning.

Fortynding  
Vand. Skal normalt ikke fortyndes.

Påføring  
Sigma Sprøjtespartel Grov påføres med traditionelt sprøjtesparteludstyr til sprøjtespartel. Egnede størrelse på dyse: Højtryk (ca. 200 bar): 539. Temperatur, slangelængde mm. kan have indflydelse på valget af passende dyse.

Rengøring  
Værktøj: Straks efter brug i vand.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

# Teknisk Datablad

Sprøjtespartel Grov



## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Sikkerhedsregler</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
<b>Holdbarhed</b>	Ca. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Emballage</b>	15 ltr. plastemballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.