

Tekniskt datablad

Sigmalfire Aqua Primer



Materialbeskrivning

MBK typbeteckning	Grundolja, vattenburen.
Beskrivning	Grundolja mot röta och svamp baserad på vattenspädbar alkydemulsion.
Användningsområde	Utomhus på obehandlat trä. Inte för plywood och lövträ. Använd istället Sigma Coatings träolja.
Egenskaper	Tunnflytande med god inträngningsförmåga. Ökar träets dimensionsstabilitet och minskar risken för sprickbildning. Ger god vidhäftning för efterföljande behandling.

Grundläggande information

Färger	Färglös.
Bindemedel	Alkyd.
Lösningsmedel	Vatten.
Torrsubstans	Vol %: ca 8.
Storlek	2,5 och 5 l metallförpackning.

Bruksanvisning

Åtgång	Ca 7–8 m ² /l. Åtgången skall följas för att säkerställa full effekt av produkten.
Krav på underlaget	Löst material, skadat, dåligt eller grånat trä avlägsnas. Påväxt kan tas bort med Alg & Mögelbort eller liknande och ytan tvättas med lämplig fasadtvätt. Underlaget måste vara rent, torrt, fast och bärkraftigt. Träfuktighet max 15 % (+/- 3 %).
Temperatur och luftfuktighet	Min. 6 °C och max. 25 °C samt relativ luftfuktighet på max. 80 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.
Omrörning	Omröres väl före användning.
Förtunning	Får inte förtunnas.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatablad vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Applicering	Pensel eller doppning.
System	Sigmalife Aqua Primer appliceras en gång i lämplig mängd efter underlagets sugförmåga utan att bilda en blank film. Färdigbehandlas med Sigma Coatings vattenspådbara träfasadfärger baserade på akryl/alkyd eller akryl.
Torktider	Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek. Beröringstorr: ca 2 timme. Övermålningsbar: ca 24 timmar. Efterbehandlas inom 2 veckor.

Rengöring av verktyg Vatten och målartvätt.

Mer information

Hållbarhet	24 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Säkerhet	MAL-kod: 0-3. Biocider skall användas med försiktighet. Läs etiketten och säkerhetsdatabladet före användning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.