

Tekniskt datablad

Solid Topcoat Acryl



Materialbeskrivning

- MBK typbeteckning** Täckande fasadfärg baserad på akryl.
- Beskrivning** Täckande fasadfärg baserad på akryl med tillsatta inkapslade fungicider.
- Användningsområde** Utomhus på nytt och tidigare behandlat trä.
- Egenskaper** Maximal hållbarhet – särskilt lämpad för nytt och välskött trä. Heltäckande och därför lämplig vid kulörbyte. Döljer träets ådring utan att dölja trästrukturen. Har goda appliceringsegenskaper och är diffusionsöppen, UV-resistent och väderbeständig samt ger träet en smuts- och vattenavvisande yta. Klibbar minimalt.
- Innovativ LE-teknik frisätter de inkapslade fungiciderna efter behov och skyddar träet under lång tid mot mögel.

Grundläggande information

- Standardfärg** Vit.
- Kulör** Vit/LN och ZN som kan tonas i Sigma Coatings professionella kulörsystem.
- Glans** Ca 45 i 60° vinkel.
- Bindemedel** Akryl.
- Lösningsmedel** Vatten.
- Pigment** Organiska och oorganiska (ljusäkta) pigment.
- Torrsubstans** Vol %: 32–46 beroende på nyans.
- Storlek** 2,5 och 10 l plastförpackning.

Bruksanvisning

- Färgåtgång** Sågat trä 6–9 m²/l.
Hyvlat trä Ca 8–10 m²/l.
- Krav på underlaget** Löst material, skadat, dåligt eller grånat trä avlägsnas. Påväxt kan tas bort med Alg & Mögelbort eller liknande och ytan tvättas med lämplig fasadtvätt.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Omrörning	Underlaget måste vara rent, torrt, fast och hållbart. Träfuktighet max 15 % (+/- 3 %). Omröres väl före användning.
Förtunning	Skall normalt inte förtunnas.
Applicering	Pensel och rulle.
Temperatur och luftfuktighet	Min. 6 °C och max. 25 °C samt relativ luftfuktighet på max. 80 % vid applicering och härdning. Undvik att arbeta i direkt solljus.

Systemrekommendationer

Nytt obehandlat trä:

Grundoljas med Sigmalife Aqua Primer.
Mellanstryks 1 gång med Solid Basecoat Aqua.
Färdigbehandlas 2–3 gånger med Solid Topcoat Acryl.

Nytt tryck- och vakuumimpregnerat trä:

Grundmålas 1 gång med Solid Basecoat Aqua.
Färdigbehandlas 2–3 gånger med Solid Topcoat Acryl.

Underhåll:

Färdigbehandlas 2 gånger med Solid Topcoat Acryl

För att få en bättre hållbarhet rekommenderas en mellanstrykning med Solid Basecoat Aqua.

Torktider	Vid 23 °C och normal luftfuktighet på 50 %. Avvikelser kan förekomma vid förändring i temperatur, fuktighet och lagertjocklek. Beröringstorr: ca 1 timme. Övermålningsbar: ca 4 timmar. Genomtorr: ca 4 veckor.
------------------	--

Rengöring av verktyg

Vatten och målartvätt.

Mer information

Hållbarhet	5 år vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Säkerhet	MAL-kod: 00-1. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladet vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.