

MBK typebetegnelse	Effektmalning.	
Beskrivelse	Dekorationsprodukt med et helmat blødt velouragtigt udseende.	
Anvendelse	Til dekorativ overfladebehandling af vægge i repræsentative lokaler som f.eks. gallerier, hoteller, teatre samt private boliger.	
Egenskaber	Vaskbar, dekorativ effekt, god dækkeevne ved 2 behandlinger samt gode påføringssegenskaber med lang åbentid.	
Farver og glans	108 farver ifølge farvekort. Helmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Plastdispersion.
	Vaskbarhed	Efter EN 13300: klasse 2
	Tørstofindhold	Vol %: 39.
	Tørretid	Ca. 1 time.
	Overmalbar	Efter 4 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	4-6 m ² /litr.	
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør, fast og smittefri. Ny bund og smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Sigma Grundrens. Den bedste effekt opnås på plan og glat overflade som f.eks. træfiberplader, fuldspartlet puds / beton / klinkebeton, gipskartonplader, glasfiberbeklædte overflader m.v.	
Systemer	Sigmulto Effino påføres 2 gange. 1. behandling påføres med en nylon rulle med en luvtykkelse på 8 mm. Efter min. 4 timer påføres 2. behandling med en facadepensel i uvilkårlige retninger for opnåelse af effekt.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85 % RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Brugsklar. Skal ikke fortyndes. <u>Påføring</u> 1. behandling: Nylonrulle (8 mm). 2. Behandling: Facadepensel. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	5 ltr. plastemballage.	