

## Sigma Renomat

TF-8241

### Omschrijving

Matte solventgedragen isolerende renovatie muur- en plafondverf voor binnen op basis van alkydhars.

### Gebruiksdoel

Hoogwaardige onderhouds- en renovatieverf voor het afwerken van reeds eerder geschilderd beton, schuurwerk, pleisterwerk en plaatmateriaal.

### Voornaamste kenmerken

- Grote dekkraft
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Na 4 uur overschilderbaar met een tweede laag
- Zeer goede isolerende werking t.o.v. nicotine-aanslag, rook- en roetaanslag en waterkringen
- Goede hechting op licht poederende ondergronden
- Weinig gevoelig voor zuigingsverschillen

### Kleur en glans

- Wit en vrijwel alle kleuren van de Sigma Color System-waaier
- Mat

### Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Vaste stof: ca. 52,2 vol. %
- Kleefvrij na: 1-2 uur
- Overschilderbaar na: min. 4 uur
- max. onbeperkt
- Vlampunt: 44°C

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

### Rendement

#### Theoretisch

13 m<sup>2</sup>/liter voor een droge laagdikte van 40 micrometer

#### Praktisch

8-10 m<sup>2</sup>/liter

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

### Systemen

Voorbehandeling: zie ondergrondconditie

Afwerken met twee lagen Sigma Renomat

### Ondergrondcondities

#### Onbehandeld

## Sigma Renomat

**TF-8241**

Droog, gereinigd en alkalivrij.

Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal.

### Behandeld, geschikte laag

Droog en vrij van alle verontreinigingen

### Sterk poederende laag, bv. veegvast

Volledig verwijderen en fixeren

### **Verwerkingscondities**

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.

Relatieve vochtigheid maximaal 85%

Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

### **Instructies voor gebruik**

#### Rol/borstel

Verdunning: geen, is gebruiksklaar

#### Reiniging gereedschap

Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

### **Veiligheidsmaatregelen**

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

### **Houdbaarheid**

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 24 maanden houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

PPG Coatings Belux N.V.

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be), website : [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.