

MBK typebetegnelse	Plastalkydtræbeskyttelse.	
Beskrivelse	Dækkende træbeskyttelse på basis af plastalkyd, tilsat fungicider.	
Anvendelse	Til vinduer og udvendigt træværk.	
Egenskaber	Stor udendørs holdbarhed, minimal klæbning, elastisk, diffusionsåben samt smudsafvisende. Fuldt dækkende og derfor velegnet til farveskift.	
Farver og glans	Forefindes i hvid, samt en række standardfarver. Kan ligeledes tones i alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvmat.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel	Acryl/alkydemulsion.
	Pigment	Lysægte pigmenter.
	Tørstofindhold	Vægt %: 48, Vol %: 37.
	Tørretid	Ca. 1 time.
	Overmalbar	Efter 6 timer.
	Brandfarlighed	Ingen.
Forbrug	Ru træ	5-10m ² /litr.
	Høvlet træ	10-12 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren, tør, fast og bæredygtig.	
Systemer	<u>Nyt, ubehandlet og salttrykimprægneret træværk, udendørs</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Færdigbehandles 3 gange med Sigmalife Dæk. <u>Vakuumbehandlet træværk (DS 2122)</u> Færdigbehandles 3 gange med Sigmalife Dæk.	
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +6°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Pensel. <u>Rengøring</u> Værktøj: Vand tilsat grundrengøringsmiddel.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1, 2,5 , 5 og 10 ltr. plastemballage.	