MBK

Vedligehold **Lofter**

Oktober 2008 Blad nr. V 1249C

Byggemateriale	Gipsplade
Funktionsklasse	III Æstetiske og høje funktionelle krav
Nuværende behandling	Acrylplastvægmaling på filt
Tilstand og behov	C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald	Dækket, lukket, glat og jævn flade
Slutbehandling	Acrylplastvægmaling
Kodenummer	00-1

Behandlingsanvisning - **PPG / Sigma Coatings – Januar 2009**

- Vask med Sigma Grundrens, eftervask med rent vand
- Udgipsning med Sigma Filler
- 2 gange Sigmacryl ____

Vælg glanstrin: Sigmacryl 6 eller 22