

Teknisk Datablad

Seigneurie Kubik'O



Materialebeskrivelse

Type	Laserende maling med og uden metallic look.	
Anvendelse	Laserende facademaling til nye og ældre overflader.	
Anvendelsesområde	Ude.	
Egenskaber	- Dekorativ facademaling med og uden metallic look. - Karbonatiseringsbremsende. - Alkalieresistent. - Glat og jævn struktur i silkemat glans. - Udsætter dannelse af overfladebegroninger. - Kan tones i 21 nuancer med og uden metallic look.	
Farve og glans	21 nuancer med eller uden metallic look, jf. Kubik'O farvekort. Glans ca 30.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel:	100% Acryl
	Massefylde:	ca.1,07 kg/dm ³
	Tørstofindhold:	Vol %: 27 Vægt%: 38
	Vanddif.	(Sd H ₂ O): 0,30m ved 80 µm
	VOC udledning:	max. 29g/ltr
	Berøringstør:	Ca. 2 timer.
	Overmalbar:	Ca. 12 timer.
	Flammepunkt:	Ikke relevant.

Forhold ved brug

Forbrug	10-16 m ² /ltr
Krav til bunden	Bunden skal være ren, fast og bæredygtig. Nystøbt beton skal være mindst 28 hærdedøgn gammel, og have et fugtindhold på max 5% H ₂ O og en Ph værdi <13.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel, rulle eller airless sprøjte.
Fortynding	Vand.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Brugsanvisning

Der er tale om et laserende produkt og underlaget beskaffenhed som nuance, struktur og sugsevne vil have indflydelse på slutresultatet.

Om muligt bør der udføres et prøvefelt for at vurdere det færdige resultat.

Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.

Systemer

Ubehandlet beton vaskes og slibes. Evt. løstsiddende materiale fjernes mekanisk.

Begroninger behandles med Sigma Træ & facaderens.

Vask foretages med Sigma Grundrengøring fortyndet med vand.

Skyl efter med vand, evt. højtryksrensning.

- Ubehandlet og sugende underlag grundes med Kubik'O fixativ.

- 1. lag Kubik'O påføres fortyndes 10% med vand.

- 2. lag Kubik'O påføres ufortyndet.

Yderligere oplysninger

Emballage

5 ltr base med metallic, og 5 ltr base uden metallic.

Holdbarhed

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 0-5.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.