

Sigmavar Yacht

TF-8103

Omschrijving

Hoogglanzende solventgedragen vernis voor buiten op basis van houtolie-fenolalkydhars.

Gebruiksdoel

Het vernissen van (wedstrijd)jachten, alsmede alle houtwerk van (zeewaardige) boten, boven water.

Voornaamste kenmerken

- Bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen zout en zoet water (niet permanent onder water)
- Uitstekende vloeiing
- Zeer goede elasticiteit

Kleur en glans

- Blank
- Hoogglans

Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 0,92 g/cm³
- Vaste stof: ca. 49 vol. %
- Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer
- Stofdroog na: ca. 3 - 4 uur
- Kleefvrij na: ca. 4 - 6 uur
- Schuurbaar na min.: ca. 24 uur
- Overstrijkbaar na min.: ca. 24 uur
- Vlampunt: 39°C

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Theoretisch

16,3 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer

Praktisch

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen

Minimum 4 lagen Sigmavar Yacht

Ondergrondcondities

Houtsoorten klasse I en II, vochtgehalte max. 17%

Verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve vochtigheid maximaal 85%.

Sigmavar Yacht

TF-8103

Instructies voor gebruik

Borstel

Verdunning: Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

Hoeveelheid: eerste laag ca. 20 vol. %

tweede laag ca. 0 - 5 vol. %

volgende lagen geen verdunning

In ieder geval minstens 4 lagen aanbrengen, waarbij inbegrepen driemaal vernissen met onverdunde lak. Afhankelijk van het verlangde resultaat kan een laksysteem uit meer dan 4 lagen bestaan.

Poriënvuller

Poriën kunnen eventueel worden gevuld door in de vernis te schuren. Het hout wordt met verdunde vernis voorgestreekt, waarna direct in de natte vernis wordt geschuurd en vervolgens afgemest.

Reiniging gereedschap

Sigma-verdunning 20-02 of white-spirit

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

PPG Coatings bvba/sprl

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.