



### MATERIALEBESKRIVELSE

**MBK typebetegnelse** Loftmaling.

**Beskrivelse** Miljømærket supermatt loftmaling på basis af 100 % acryl.

**Anvendelse** Til lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm, samt til tidligere malede og rengjorte overflader.

Kan med fordel anvendes på overflader med kritisk lysindfald og hvor der stilles høje krav til at opnå en ensartet overflade uden overlap og synlige rullespor.

**Egenskaber** Giver en yderst mat og elegant ensartet overflade.

Efterlader ingen synlige striber eller rullespor, næsten uanset arbejdsgangenes almindelige varighed eller påføringsmetode.

Velegnet til efterfølgende pletreparationer: Dup malingen på så der ikke påføres for meget maling i pletreparationen. Anvend maling fra samme spand/batch nr. som fra start. Anvend en velegnet pensel eller minirulle med samme struktur som den oprindelige påføring er sket med.

Diffusionsåben og alkalibestandig.

Produktet er mærket med ecolabel.

**Glans** Supermatt og refleksfri overflade. Glans ca.1.

**Farve** Hvid, LR8014, Offwhite

**Basisoplysninger  
v. 23°C, 50% RF**

Bindemiddel	Acryldispersion
Vægtfylde	1,21 g/cm <sup>3</sup>
Tørstofindhold	Vol %: 27 – Vægt %: 40
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer
Gennemhærdet	Efter 28 dage
Vaskbarhed	EN 13300 - klasse 2

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

# Teknisk Datablad

Sigmacryl 1



## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	8 m <sup>2</sup> /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ubehandlede overflader og let smittende overflade grundes med Progold Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

## BRUGSANVISNING

<b>Temperatur</b>	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
<b>Fortynding</b>	Vand, max 5%
<b>Påføring</b>	Pensel, rulle eller airless-sprøjte
<b>Rengøring</b>	Værktøj: Straks efter brug i vand

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

<b>Holdbarhed</b>	Min. 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.