

# Kenmerkenblad

## COLLIX AQUA MUR MAT

Isolerende, watergedragen muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersies

| Algemeen                |  |
|-------------------------|--|
| Kenmerken               | <p>Sterk isolerend.<br/>Uitstekende dekkraft.<br/>Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1.<br/>Vrij van hinderlijke geur.<br/>Uitstekende hechting op diverse ondergronden.<br/>Goede elasticiteit.<br/>Voldoet aan BREEAM HEA9.</p>   |
| Toepassing / Ondergrond | <p>Als isolerende (grond)muurverf op met roet- en rookaanslag verontreinigde ondergronden, opgedroogde vochtplekken en waterkringen.<br/>Afhankelijk van de ondergrond en de mate van verontreiniging, behandelen met één of twee lagen.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%.<br/>Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p> |
| Verwerking              |  |
| Verwerkingsmethode      | Met zachtharige kwast en vachtroller.  |
| Rendement               | 6-8 m <sup>2</sup> /liter (voor een optimale isolatie).  |
| Verwerkingsgegevens     | <p>Strijken / rollen<br/>Verdunning: geen. Toevoegen van verdunning vermindert de isolerende werking.</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig:<br/>De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 10°C zijn.<br/>De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>  |
| Reiniging gereedschap   | Direct na gebruik met leidingwater.  |
| Technische gegevens     |  |
| Dichtheid               | Ca. 1,48 g/cm <sup>3</sup> .   |
| Vastestofgehalte        | Ca. 45,3 vol.%.  |
| Glans                   | Mat.   |

# Kenmerkenblad

## COLLIX AQUA MUR MAT

| Technische gegevens      |  |
|--------------------------|--|
| Droogtijden              | Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%:<br>Droog na ca. 4 uur,<br>Overschilderbaar na 16 uur.                                      |
| Vlampunt                 | N.v.t.   |
| Opslag en houdbaarheid   | In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 12 maanden. |
| Veiligheidsvoorschriften | Zie productveiligheidsblad.  |
| Kleur / verpakking       | Wit en kleuren vanuit wit      plastic emmer van 5 liter en 10 liter   |