



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse Akryl væg- og loftmaling.

Beskrivelse Miljømærket supermatt væg- og loftmaling på basis af 100 % acryl.

Anvendelse Til vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipskartonplader mm., samt til tidligere malede og rengjorte overflader.

Kan med fordel anvendes på overflader med kritisk lysindfald og hvor der stilles høje krav til at opnå en ensartet overflade uden overlap og synlige rullespor.

Egenskaber Vaskeklasse 1 – EN 13300. Glans 1. Yderst matt og flot overflade. Diffusionsåben og alkalibestandig.

Expert kan med fordele bruges på væg og loft i samme rum for at skabe en fuldstændig sømløs overgang.

Efterlader ingen synlige striber eller rullespor, næsten uanset arbejdsgangenes almindelige varighed eller påføringsmetode.

Velegnet til efterfølgende pletreparationer i lyse nuancer: Dup malingen på så der ikke påføres for meget maling i pletreparationen, bedst hvis der repareres med maling fra samme spand/batch nr. som fra start. Anvend en velegnet pensel eller minirulle med samme struktur som den oprindelige påføring er sket med. Ved pletreparation på mørke nuancer kræves større omhyggelighed for at gøre det så usynligt som muligt.

Produktet er mærket med ecolabel.

Farve og glans Kan tones efter NCS eller Voice of Colour. Glansgrad under 1. Supermatt og refleksfri overflade.

Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF

Bindemiddel	Acryldispersion
Vægtfylde	1,32 g/cm ³
Tørstofindhold	Vol %: 37 – Vægt %: 53
Tørretid	Ca. 1 time
Overmalbar	Efter 4 timer

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Teknisk Datablad

Sigma Expert



Vaskbarhed	EN 13300 - klasse 1
Diffusionsåbenhed	V2 – sd 0,45
Brandklasse*	A2 – s1, d0

ISEGA testet til anvendelse i rum med fødevarer.
Godkendt efter EN 1186, EN 131330 og CENT/TS 114234

*Dokumenteret som system med Sigma Expert/Sigma Haftgrund

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	7-8 m ² /ltr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ubehandlede overflader og let smittende overflade grundes med Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring. Evt. blanke og hårde overflader matslibes. Slibestøv fjernes.

BRUGSANVISNING

Temperatur	Min. +5°C og max. 85% RF ved påføring og tørring
Fortynding	Vand
Påføring	Pensel, rulle eller airless-sprøjte
Rengøring	Værktøj: Straks efter brug i vand

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
-------------------	--

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Sikkerhed

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.



Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.