

MBK typebetegnelse	Acrylplastemaille.												
Anvendelse	Hybridemalje til overfladebehandling af indvendigt, grundet træværk og metal. Ligeledes velegnet som gulvmaling med moderat belastning.												
Egenskaber	Særdeles god flydeevne, hård, slidstærk, ikke gulnende, klæbefri og let rengørlig.												
Farver og glans	Hvid, samt alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank - glans 60.												
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryl/polyurethan.</td></tr><tr><td>Pigment</td><td>Titandioxyd.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 38-40.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 3 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 5 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryl/polyurethan.	Pigment	Titandioxyd.	Tørstofindhold	Vol %: 38-40.	Tørretid	Ca. 3 timer.	Overmalbar	Efter 5 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryl/polyurethan.												
Pigment	Titandioxyd.												
Tørstofindhold	Vol %: 38-40.												
Tørretid	Ca. 3 timer.												
Overmalbar	Efter 5 timer.												
Brandfarlighed	Ingen.												
Forbrug	Ca. 10 m ² /litr.												
Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.												
Systemer	<u>Ubehandlet træværk</u> Grundes med Sigma S2U Nova Primer. Evt. spartling med acrylspartelmasse. Mellembehandles med Sigma S2U Nova Primer. Færdigbehandles 1-2 gange med Sigma S2U Nova Semi-Gloss.												
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +7°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand, skal normalt ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Pensel, rulle eller sprøjte. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.												
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.												
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.												
Emballage	1 og 2,5 ltr. metalemballage.												