

## SigmaOil Parquet Matt

### OMSCHRIJVING

Transparante hardwaxolie voor binnen, op basis van lijnolie en was.

### GEBRUIKSDOEL

Het afwerken en onderhouden van parket- en plankenvloeren, meubels, trappen en deuren in nieuw of oud hout. In het bijzonder geschikt voor toepassing op lichte houtkleur soorten zoals eiken. Het is niet mogelijk een al geoliede vloer af te werken met een blanke of dekkende (parket)lak.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Lichte verwerking
- Water- en vuilafstotend
- Natuurlijke afwerking
- Accentueert de nerftekening van het hout

### KLEUR EN GLANS

Kleurloos en diverse hout- en decoratieve kleuren.

Bij het toepassen van een aangekleurd product altijd eerst een proefvlak beoordelen op het gewenste resultaat.

Mat

Het aanbrengen van meerdere lagen zal de glansgraad verhogen.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### NIEUW WERK

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet en aanslag verwijderen. Gebruik voor een grondige reiniging SigmaOil Remover. Goed droog maken.
<b>Hout</b>	Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Eindig het schuren met P120. Zorgvuldig stofvrij maken.
<b>Afwerken</b>	2 Tot 3 dunne, egale lagen SigmaOil Parquet Matt aanbrengen in de richting van de houtnerf. Voor een gelijkmatige aankleuring van nieuw hout en bescherming van het pigment, kan als eerste en laatste laag een kleurloze laag SigmaOil Parquet Matt aangebracht worden. Regelmatig overtollige olie opvegen met een katoenen doek of door middel van een boenmachine.

#### ONDERHOUD VAN GEOLIED HOUT

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet en aanslag verwijderen. Reinigen met SigmaOil Washer. Gebruik voor een grondige reiniging SigmaOil Remover. Goed droog maken.
<b>Afwerken</b>	1 Laag SigmaOil Maintenance aanbrengen.

#### ONDERHOUD VAN KAALGEMAAKT HOUT (RENOVATIE)

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet en aanslag verwijderen. Gebruik voor een grondige reiniging SigmaOil Remover. Goed droog maken.
<b>Hout</b>	Beschadigt of verkleurd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout. Eindig het schuren met P120. Zorgvuldig stofvrij maken.
<b>Afwerken</b>	1 Tot 2 dunne, egale lagen SigmaOil Parquet Matt aanbrengen in de richting van de houtnerf. Regelmatig overtollige olie opvegen met een katoenen doek of door middel van een boenmachine.
<b>Ondergrondconditie</b>	De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet te zijn. Het houtvochtgehalte mag maximaal 10-12% zijn, afhankelijk van de houtsoort.



## SigmaOil Parquet Matt

### VERWERKING VAN DE OLIE

<b>Gereedschap</b>	Kwast of roller. Voor kleine oppervlakken kan het product ook met een katoenen doek worden aangebracht. Of machinaal (boenmachine) aanbrengen met een zachte beige of witte pad.
<b>Voor gebruik</b>	Goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Onverdund verwerken.
<b>Temperatuur</b>	Niet verwerken bij een ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging beneden 15°C en een relatieve luchtvochtigheid boven 80%. Zorg voor een goede ventilatie.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
<b>Attentie</b>	Drenk doeken en pads onmiddellijk na gebruik in water vanwege het risico op zelfontbranding van de in olie gedrenkte materialen. Deze dan als chemisch afval behandelen. Reinig kwasten en rollers direct na gebruik met terpentijn.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, houtsoort, applicatiemethode en ervaring.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 25 m <sup>2</sup> /l op strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de bus.

### DROGING BIJ 23°C EN RELATIEVE VOCHTIGHEID VAN 50%

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Overstrijkbaar</b>	Na ca. 6 uur.
<b>Belastbaar</b>	Na ca. 7 dagen.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Wegnemen met een doek.
<b>Gereedschap</b>	Kwasten en rollers onmiddellijk na gebruik met terpentijn schoonmaken. Doeken en pads direct na gebruik drenken in water en deze dan behandelen als chemisch afval.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaart, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### OLIE IN DE BUS

**Verpakking** 1 liter; 2,5 liter

#### DROGE LAAG

Optimale eigenschappen na ca. 1 week drogen bij ca. 23°C.

### PRODUCTGEGEVENS

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland b.v., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Klantenservice DIY 0297 541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

