

## Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant



# RAMBO®

Februari 2016

### KENMERKENBLAD

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen acrylaathars
<b>GEBRUIKSDOEL</b>	Het beschermen van het hout in de tuin zoals houten vlonders en terras delen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voedt en beschermt het hout</li><li>• Waterafstotend</li><li>• Snel drogend</li><li>• Weinig mos en vuilaanhechting</li><li>• Geeft het hout een natuurlijke uniforme kleur</li><li>• Beschermt tegen vergrijzing</li><li>• Bestand tegen Chloor</li><li>• Anti-slip</li></ul>
<b>KLEUR EN GLANS</b>	3 Transparante kleuren. De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur mat

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

<b>ONBEHANDELD</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen met harde bezem schoon vegen.
Afwerken	Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras royaal aanbrengen met een blokkwast in de richting van de houtnerf en borstel deze met een harde bezem na (v) groeven ledigen. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft.
<b>BEHANDELD IN GOEDE STAAT</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.
Afwerken	Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras overvloedig aanbrengen met een blokkwast in de richting van de houtnerf en borstel deze met een harde bezem na (v) groeven ledigen. Indien nodig 2 <sup>e</sup> laag aanbrengen Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft.
<b>BEHANDELD IN SLECHTE STAAT</b>	
Bewerking	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen met hogedruk reiniger. Tot er een schoon oppervlak ontstaat na voldoende droging. Kan de ondergrond worden behandeld als onbehandeld.
Afwerken	Rambo Pantserbeits Vlonder & Terras royaal aanbrengen met een blokkwast in de richting van de houtnerf en borstel deze met een harde bezem na (v) groeven ledigen. Herhaal deze werkwijze zeker 2 keer bij nieuw hout. Regelmatig nabehandelen zodat het hout verzadigd blijft.
<b>Attentie</b>	Nooit op natte ondergronden werken.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

# Pantserbeits Vlonder & Terras Transparant



# RAMBO®

Februari 2016

## VERWERKING

### VERWERKING VAN DE OLIE

Voor gebruik	Goed roeren.
Gereedschap	Borstel, kwast of lap.
Verdunning	Onverdund verwerken.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechttop wegzetten en vorstvrij bewaren.

### RENDEMENT

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 12 m <sup>2</sup> /l afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat.

### DROGING BIJ 20°C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 30 minuten.
beloopbaar	Na ca. 24 uur
Volledig belastbaar	Na ca. 1 week

### REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat warm water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

## OVERIGE GEGEVENS

### HOUBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, dit helpt indroging te voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

	OLIE IN DE BUS	DROGE LAAG
Verpakking	2.5 L	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.	

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.