

# Tekniskt Datablad

Sigmalux Kridering



## BESKRIVNING

<b>Beskrivning</b>	Luktsvag strukturfärg baserad på vinylacetat.	
<b>Användningsområde</b>	För invändiga tak och väggar samt grundning av fiberfilt.	
<b>Egenskaper</b>	Fyllig, luktsvag och utan organiska lösningsmedel.	
<b>Kulör och glans</b>	Vit, kan tonas med max 2% brytpasta. Matt.	
<b>Basdata</b> v. 23°C, 50% RF	Bindemedel	Vinylacetatdispersion
	Pigment	Titandioxid+ specialpigment
	Torrhalt	Vikt%: 68, Vol %: 45
	Torktid	Ca. 2 timmar
	Övermålningsbar	Efter 6 timmar
	Brandfarlighet	Ingen

## FÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

<b>Åtgång</b>	2-5 m <sup>2</sup> /ltr., beroende på struktur.
<b>Krav på underlaget</b>	Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt. Omålade ytor och smetande underlag grundas med Mikrodispersgrund.
<b>System</b>	Behandla till önskad struktur med Sigmalux Kridering. Täckmåla ytan med t.ex. Sigmacryl i önskad kulör och glans.

## BRUKSANVISNING

<b>Temperatur</b>	Min. +6°C och max. 85% RF vid påföring och torkning.
<b>Förtunning</b>	Vatten, ska normalt inte förtunnas.
<b>Påföring</b>	Påföres i fylligt skikt med bred anstrykare och efterrullas med strukturroller.
<b>Rengöring</b>	Verktyg: Omedelbart efter bruk i vatten.

## YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

<b>Emballage</b>	10 ltr. Plast emballage
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader i obruten förpackning

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

## Säkerhet

Se teknisk säkerhetsdatablad for yderligere oplysninger.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatablad vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.