

Brander Haftgrund

OMSCHRIJVING	Waterverdundbaar grondeermiddel voor buiten en binnen op basis van acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het gronderen van minerale ondergronden, teneinde een goede hechting van het Brander sierpleistersysteem, Brander muurverfsysteem of Brander spuitpleistersysteem te realiseren en kleurbontheid te voorkomen. Fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende restanten op poreuze ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- Nivelleert de zuiging van sterk en onregelmatig zuigende ondergronden.- Optimale hechting en impregnering.- Kleurloos.- Overschilderbaar met dispersieverven en terpentine verdundbare (muur)verven.- Niet verzeepbaar.
KLEUREN EN GLANS	Melkachtig; droogt vrijwel kleurloos op. Mat.
VERPAKKING	Flacon van 1 liter. Jerrycan van 5 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 17 gew.% Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V. Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 8 uur
PRAKTISCH RENDEMENT	Verdund (op normaal zuigende ondergronden) Afhankelijk van de zuiging circa 8 m ² /liter, waarbij 1 liter verdund product bestaat uit 200 ml Brander Haftgrund Universal en 800 ml leidingwater. Onverdund (op sterk zuigende ondergronden) Afhankelijk van de zuiging circa 8 m ² /liter.

Brander Haftgrund

ONDERGROND- CONDITIE

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen) en draagkrachtig.

Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan in het ongunstigste geval leiden tot aantasting van het product.

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Zuigende minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementschilfers verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
- Voorstrijken met Brander Haftgrund (voor verdunning zie rubriek 'verwerkingsgegevens').
- Afwerken met een Brander muurverfsysteem, Brander sierpleistersysteem of Brander spuitpleistersysteem.

Ondergrond behandeld met niet wasbare muurverflagen

- Bestaande niet wasbare muurverflagen (veegvast) zoveel mogelijk verwijderen.
- Hierna de poederende restanten fixeren met Brander Haftgrund (voor verdunning zie rubriek 'verwerkingsgegevens').
- Afwerken met een Brander muurverfsysteem, Brander sierpleistersysteem of Brander spuitpleistersysteem.

VERWERKINGS- GEGEVENS

Kwast

Schone langharige kwast.

Verdunning

	Brander Haftgrund	leidingwater
zuigende ondergrond	1 volumedeel	4 volumedelen
sterk zuigende ondergrond	onverdund	
licht poederende ondergrond	1 volumedeel	4 volumedelen

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Brander Haftgrund

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brander Haftgrund.

REFERENTIES

Informatieblad
Toelichting op de brander kenmerkenbladen

Nummer
1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.

november 2012
Pagina 3/3

Vanzelfsprekend

