

Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis



januari 2019

ALGEMEEN

Omschrijving	Grondverf voor binnen op basis van acrylaathars.
Gebruiksdoel	Grondverf en primer voor hout, metaal en kunststof.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Uitstekende hechting• Optimale dekking• Sneldrogend• Geschikt voor hout, metaal en kunststof• Hecht op iedere verfsoort• Gemakkelijk verwerkbaar
Kleur	Kant-en-klaar in Wit en Grijs (RAL 7037). Ook in vrijwel elke kleur te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans	Zijdeglans

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Algemeen Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter.
	Beschadigingen Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Hout Scherpe hoeken afronden. Goed schuren en behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Metaal en kunststof Eventuele roest grondig verwijderen en ondergrond goed schuren. Kaal metaal en kunststof behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Afwerken Aflakken met twee lagen Histor Perfect Finish Lak.
	Algemeen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Beschadigingen Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.
	Hout Kaal hout eerst behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Metaal of kunststof Kaal metaal of kunststof eerst schilderen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Afwerken Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Lak.

Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis



januari 2019

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Algemeen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.</p> <p>Beschadigingen Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.</p> <p>Hout Kaal hout en de reparaties behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.</p> <p>Metaal of kunststof Kaal metaal of kunststof eerst schilderen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.</p> <p>Afwerken Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Lak.</p>
---	---

VERWERKING

Gereedschap	Kwast en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen (acryl) verf.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Verf in een goede laag aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
Temperatuur	Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	<p>Theoretisch rendement Ca. 16 m²/l. Zie ook de informatie op de bus.</p> <p>Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.</p>

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Schuurbaar	Wanneer je de volgende laag grondverf of een lak aanbrengt binnen 48 uur, dan is schuren niet nodig. Wanneer de ondergrond niet glad is, schuren na ± 8 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.
Gereedschap	Met water schoonmaken. Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic.
Droge verflaag	Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.
---------------------------------	---

Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis



januari 2019

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking	0.25 liter, 0,75 liter, 1.25 liter, 2.5 liter.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@histor.nl, www.histor.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.