

Teknisk Datablad

Winterproof



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	-
Type	Special additiv til forbedring af tørreegenskaber under ekstreme vejrforhold.
Anvendelse	Tilsættes i udvalgte malingsprodukter, og sikre korrekt optørring af produkterne ved underlagstemperaturer ned til 2°C og op til 90%RF.
Anvendelsesområde	Udendørs.
Egenskaber	Giver mulighed for at male under ekstreme vejrforhold.
Farve og glans	Faverløs

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Afhængig af underlaget. Ca 6-8 m ² /ltr.
Temperaturforhold	Ved tilsætning af Sigma Winterproof i anbefalet mængde, kan der arbejdes ved op til 90% RF og underlagstemperaturer ned til 2°C. Maling opblandet med Sigma Winterproof må ikke opbevares eller påføres ved temperaturer på over 15 °C.

BRUGSANVISNING

Systemer	Tilsætning af Sigma Winterproof: 2,0% (200ml. pr. 10 ltr. maling) Efter tilsætning omrystes malingen maskinelt! Udføres hos forhandleren/Sigma Servicecenter. Effekten af tilsætning er kun holdbar i 24 timer. Herefter kan malingen stadig bruges, men uden Witerproof effekt.
Forhold	Produkter tilsat Sigma Winterproof må ikke fortyndes med vand, da de forbedrede egenskaber dermed vil svækkes. Tilsætning af Sigma Winterproof i tonet maling, kan give svag farveafvigelse. Det anbefales derfor ikke, at anvende maling, tilsat og ikke tilsat Sigma Winterproof, på samme flader. Produkter tilsat Sigma Winterproof kan genbehandles efter mindst 24 timer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Emballage	500ml flaske.
------------------	---------------

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

Holdbarhed

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 5-3.
Malingsprodukter med max. 2% tilsætning bevarer oprindelig Mal Kode.
Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.