Sigmalife VS X

MBK typebetegnelse	Alkydtræbeskyttelse.
Beskrivelse	Transparent træbeskyttelse baseret på specialalkyd tilsat fungicider.
Anvendelse	Til udvendigt træværk, hvor man ønsker at fremhæve træets struktur og åretegning.
Farver og glans	Farveløs samt gul base. Kan tones i en række farver ifølge Sigmalife farvekortet. Glans på mættet bund: Halvmat.

Basisoplysninger v. 23ºC, 50% RF

Bindemiddel	Alkyd.
Pigment	Lysægte jernoxid pigmenter.
Tørstofindhold	Vol %: 50,4
Tørretid	Ca. 4 timer.
Overmalbar	Efter 16 timer.
Brandfarlighed	Brandfarlig.

Forbrug

Ru træ	5-10 m²/ltr.
Høvlet træ	10-12 m²/ltr.

Krav til bunden

Ren og tør. Eroderet træoverflade fjernes ved slibning. Fri for dækkende filmdannende overfladebehandling.

Systemer

Nyt ubehandlet træ og salttrykimprægneret træ
Grundes med Sigmalife Grundingsolie. Færdigbehandles 2 - 3 gange med Sigmalife VS X.

Vakuumbehandlet træ
Behandles 2-3 gange med Sigmalife VS X.

Brugsanvisning

Fortynding
Anvendes ufortyndet.

Påføring
Pensel.

Rengøring
Værktøj: Terpentin eller ProGold penselrens.

Sikkerhedsregler

For malearbejde 2-1.

Holdbarhed

Mindst 24 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

1 og 2,5 ltr. metalemballage.

Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.