

# Teknisk Datablad

Sigmolith TE11 Satin



## MATERIALEBESKRIVELSE

<b>MBK typebetegnelse</b>	Acrylplastemaille.
<b>Beskrivelse</b>	Halvblank dækfarve på basis af 100% acryldispersion. Kan anvendes ude og inde.
<b>Anvendelse</b>	Bredt anvendelig til træ, rengjort rustbeskyttet metal, zink, plast m.v.
<b>Egenskaber</b>	Særdeles robust med fremragende vedhæftningsegenskaber. Kan påføres med airless-sprøjte i op til 250 µm våd lagtykkelse uden løbetendenser. God dækkraft. Hurtigtørrende. God modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning. Farvestabil. Ikke forsæbbar. Glansstabil.
<b>Farve og glans</b>	Hvid, samt lyse nuancer tonet ud fra Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank - glans 30-35.
<b>Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF</b>	
Bindemiddel	100% acryldispersion
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer
Tørstofindhold	Vol %: 40
Tørretid	Ca. 1 time
Håndtérbar	Efter 2 timer
Overmalbar	Efter 6 timer
Vaskbarhed	-
Brandfarlighed	Ingen

## FORHOLD VED BRUG

<b>Forbrug</b>	Ca. 4 m <sup>2</sup> pr. liter ved 250 µm våd lagtykkelse.
<b>Krav til bunden</b>	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Jern rustbeskyttes med egnet rustprimer. Ubehandlet træ udendørs grundes til mætning med Sigmalife Grundingsolie. Meget glatte, hårde overflader, ubehandlet træ indendørs og grundet træ udendørs primes med Sigmolith PE10.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

**BRUGSANVISNING**

<b>Temperaturforhold</b>	Min. +8°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.
<b>Påføring</b>	Airless-sprøjtning med ca. 100 atm. Dysestørrelse ca. 0,28-0,33 mm (0,011-0,013 inch).
<b>Fortynding</b>	Rent vand.
<b>Rengøring</b>	-

**YDERLIGERE OPLYSNINGER**

<b>Emballage</b>	20 ltr. metalspande.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
<b>Sikkerhed</b>	Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.