

MBK typebetegnelse	Plastgulvlak.										
Anvendelse	Til lakering af indvendigt træværk og gulve.										
Egenskaber	Robust, farveløs og ikke gulnende. Efter fuld afhærdning (7 døgn) bestandig over for husholdnings-/rengøringsartikler, vand, kaffe, te, vin og alkohol 40%.										
Farver og glans	Klar. Halvmat - glans ca. 30.										
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryl/polyurethan.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 30.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 2 timer.</td></tr><tr><td>Overmalbar</td><td>Efter 4 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryl/polyurethan.	Tørstofindhold	Vol %: 30.	Tørretid	Ca. 2 timer.	Overmalbar	Efter 4 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryl/polyurethan.										
Tørstofindhold	Vol %: 30.										
Tørretid	Ca. 2 timer.										
Overmalbar	Efter 4 timer.										
Brandfarlighed	Ingen.										
Forbrug	Ca. 10 m ² /litr.										
Krav til bunden	Ren, tør og fast samt fri for fedt, snavs, voks, polish og sæberester.										
Systemer	<u>Ubehandlede gulve/træværk eller maskinafslebne gulve</u> Behandles 3 gange med Sigmavar WS Satin. <u>Tidligere lakerede gulve</u> Vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Afvaskning af evt. sæberester med varmt eddikesurt vand - eftervask med rent vand. Slibning. Evt. rester af voks, polish o.lign. fjernes bedst ved maskinslibning. Når gulvet er tørt, lakeres 1-2 gange med Sigmavar WS Satin. <u>Tidligere lakeret træværk</u> Rengøres med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Matslibning. Efterfølgende lakeres 1-2 gange med Sigmavar WS Satin. NB! Visse tropiske træsorter indeholder stoffer, som kan give finish problemer med Sigmavar WS Satin. F.eks. Afzelia, som indeholder stoffer, der har en negativ indflydelse på tørringsforløbet, ligesom Merbau indeholder vandopløselige stoffer, som trækker igennem det våde laklag og giver sig til kende på overfladen.										
Brugsanvisning	<u>Temperatur</u> Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. <u>Fortynding</u> Vand. Bør ikke fortyndes. <u>Påføring</u> Bred pensel eller rulle. <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand. NB! Grundig omrøring før brug. Matteringsmidlet bundfælder.										
Sikkerhedsregler	For malearbejde 1-1.										
Holdbarhed	Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.										
Emballage	0,75 og 2,5 ltr. emballage.										