

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM PRIMER

Watergedragen grondlak voor binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars


Algemeen	
Kenmerken	<p>Uitstekende verwerkingseigenschappen. Goede dekking. Goed vullend vermogen. Goede vloeiing; met de rol zal een gelijkmatige, lichte structuur worden bereikt. Zeer goede hechting. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Heeft goede isolerende eigenschappen op houtsoorten met inhoudsstoffen. Goede elasticiteit. Reukarm. Voldoet aan BREEAM HEA9. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Zowel nieuwe houten ondergronden als reeds met alkylid of acrylaat behandeld hout, metaal en kunststof.</p>

Verwerking	
Verwerkingsmethode	<p>Door middel van kwast, rolborstel of luchtspuit.</p>
Geadviseerde laagdikte	<p>Per laag 30 micrometer droge laagdikte (= ca. 75 micrometer natte laagdikte).</p>
Rendement	<p>13 m²/liter (bij 30 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.</p>
Verdunningstype	<p>Leidingwater.</p>
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: 0-5%</p> <p>Luchtspuit Verdunning: 5-10% Spuitopening: 1,8-2,0 mm Spuitdruk: 0,3-0,4 MPa (= ca. 3-4 bar)</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 7°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	<p>Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.</p>

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM PRIMER

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,36 g/cm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 39,6 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 60 minuten, Kleefvrij na ca. 3 uur, Droog en overschilderbaar na ca. 4 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren	Blikken van 1 en 2,5 liter

Keurmerken	
	klik hier voor certificaat