

Kenmerkenblad

CELSOR HOUTVEREDELING MAT

Transparante beits voor buiten op basis van alkydhars.

Algemeen	
Kenmerken	Uitstekende verwerkingseigenschappen. Vochtregulerend. Goede impregnering. Goede bescherming van het houtoppervlak.
Toepassing / Ondergrond	Eerste laag in Celsor Edelbeits systemen. Het voeden van hout nadat het verweerde hout is weggeschuurd. Vervolgens kan afgewerkt worden met een Celsor transparant beits-systeem of een Celsor dekkend verfsysteem.

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, dompelen of gieten.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 20 micrometer droge laagdikte (= ca. 40 micrometer natte laagdikte).
Rendement	25 m ² /liter (bij 20 micrometer droge laagdikte).
Verwerkingsgegevens	Strijken Verdunning: geen. Bij kleurbontheid na ca. 10 minuten de overtollige beits met de kwast verwijderen. Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met aromaatvrije terpentijn.

Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 0,93 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 51,8 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na 2 uur, Kleefvrij na 3 uur, Overschilderbaar na ca. 24 uur.
Vlampunt	39°C (DIN 53213).

Kenmerkenblad

CELSOR HOUTVEREDELING MAT

Technische gegevens	
Opslag en houdbaarheid	In goed gesloten verpakking in een koele en goed geventileerde ruimte tenminste 24 maanden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Kleuren volgens Celsor beitskaart Blikken van 1 en 2,5 liter