

Teknisk Datablad

Contour Primer



MATERIALEBESKRIVELSE

| | |
|---------------------------|--|
| MBK typebetegnelse | Alkydmellemmaling. |
| Beskrivelse | Mellemmaling på basis af urethanalkyd. |
| Anvendelse | Til grund- og mellembehandling på indvendigt træværk, samt som mellemmaling på rustbeskyttet jern. |
| Anvendelsesområde | Indendørs. |
| Egenskaber | Meget fyldig, god dækkeevne og fin sammenflydning. |
| Farve og glans | Hvid. Halvmat. |

BASISOPLYSNINGER VED 23°C, 60% RF

| | |
|----------------|---------------------------|
| Bindemiddel | Urethanalkyd |
| Pigment | Titandioxyd + fyldstoffer |
| Tørstofindhold | Vol %: 52 |
| Tørretid | Ca. 4 timer |
| Overmalbar | Efter 16 timer |
| Brandfarlighed | Brandfarlig |

FORHOLD VED BRUG

| | |
|--------------------------|--|
| Forbrug | Ca. 8-12 m ² /ltr. |
| Krav til bunden | Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig samt ikke smittende. |
| Temperaturforhold | Under påføring op tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 85%. |
| Påføring | Pensel eller rulle. |
| Fortynding | Max. 3% med Mineralsk terpentin. |
| Rengøring | Værktøj: Mineralsk terpentin. |
| Omrøring | Produktet omrøres før brug. |

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

| | |
|-------------------|---|
| Emballage | 1 og 2,5 ltr. metalemballage. |
| Holdbarhed | Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage. |
| Sikkerhed | MAL kode: 2-1. Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger. |

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.