

Brava Isotex

OMSCHRIJVING	Watergedragen, geurarme, isolerende muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL	Het tegelijk isoleren en afwerken van ondergronden met doorslaggevoelige verontreinigingen. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, pleisterwerk, schuurwerk, metselwerk, gipskarton, boardplaten en houtvezelplaten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Na een maand schrobvast volgens EN13300, klasse 1• Dekkingsklasse volgens EN13300, klasse 2• Extreem mat• Goed verwerkbaar• Uitstekend isolerend• Isoleert verontreinigingen, zoals nicotine, rook en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken, inhoudsstoffen van houtvezelplaten, bitumen en markers• Waterdampdoorlatend
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren. Mat
VERPAKKING	Plastic emmer van 5 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,48 kg/dm ³ Percentage vaste stof : 44 vol.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% Droog na : ca. 1 uur Overschilderbaar na : ca. 10 uur
RENDEMENT	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode circa 8 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1% (gemeten met Tramex CME4 vochtmeter). Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Brava Isotex

VERWERKINGS- CONDITIES

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Goede ventilatie.

SYSTEMEN

Onbehandelde minerale ondergronden

- Verontreinigingen en ongerechtigdheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementshuid verwijderen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Brander Plast KV.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden fixeren met Brander Haftgrund (voor verdunning zie kenmerkenblad).
- Afwerken met twee lagen Brava Isotex.

Bestaande, intacte spuitpleister

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Fixeren met Brander Haftgrund (1:4 verdund).
- Afhankelijk van de vervuilingsgraad en kleur 1 à 2 lagen Brava Isotex.

Bestaande, intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie

- Grondig reinigen.
- Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen met een vetoplossend schoonmaakmiddel. Goed laten drogen.
- Waterkringen en ingetrokken koffievlekken goed droog afborstelen.
- Afhankelijk van de vervuilingsgraad en kleur 1 of meerdere lagen Brava Isotex.

Zwaar verontreinigde ondergronden

- Op ondergronden die verontreinigd zijn door zware rookbelasting, brandschade en dergelijke, isoleert Brava Isotex onvoldoende. In dergelijke situaties zal nog steeds geïsoleerd moeten worden met Brander Isotex. Aangezien deze verf oplosmiddelhoudend is, dient ontheffing aangevraagd te worden.

Brava Isotex

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK	Voor gebruik goed oproeren.	
	Rol / kwast	
	Verdunning : geen	
	Reiniging gereedschap	
	Direct na gebruik reinigen met leidingwater en wasmiddel.	
VEILIGHEIDSMATREGELEN	Zie productveiligheidsblad van Brava Isotex.	
AANVULLENDE GEGEVENS	Belastbaarheid	
	Indien deze matte muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of reinigen glanzende plekken ontstaan.	
HOUDBAARHEID	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.	
REFERENTIES	Informatieblad	nummer
	Toelichting op de Brander kenmerkenbladen	1390

PPG Coatings Nederland B.V. / Brander Afbouwproducten, Postbus 2437, 5202 CK, 's-Hertogenbosch. Tel: (073) 627 17 77, Fax: (073) 622 05 70, e-mail: info@brander.nl, website: www.brander.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten. Brander Afbouwproducten is een merk van PPG.