

## BONDEX Fussboden-Wachs

- Zur offenporigen Veredelung und zum wasserabweisenden Schutz.
- Schützt und pflegt auf natürlicher Basis beanspruchte Holzmöbel.
- Veredlung und Auffrischung roher Holzoberflächen.
- Problemloses, einfaches Nachbehandeln.

---

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX Fussboden-Wachs
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Holzwachs auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Lösemittelfrei.
1.4	Anwendung	<u>Innen</u> . Zur offenporigen Veredelung und Pflege von Hölzern (Möbel).
1.5	Produktwirkung	Die natürlichen Holzwachse dringen tief in das Holz ein und halten es elastisch und vermindern das Austrocknen.
1.6	Farbton	- gelblich  Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.
1.7	Lieferform	Fest. Salbenartige Konsistenz. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	440g

---

### 2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Inhaltsstoffe	Pflanzliche Öle, Naturwachse, Naturharze, Leinöl, Bienenwachs, Trockenstoffe
2.2	Lösemittel	Lösemittelhaltig.
2.3	VOC-Gehalt	Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l. Kategorie e ab 2010.
2.4	Geruch	Arttypisch nach pflanzlichen Ölen. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.5	Verbrauch	5 - 10 g/m <sup>2</sup> je Anstrich in Anhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
2.6	Trocknungszeit	Nach ca.12 Stunden polierbar. Nach ca. 48 Stunden griffest. Voll belastbar nach ca. 1 Woche (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen. Bei Holzoberflächenbehandlungen mit Naturtrend Produkten können keine definitiven Trockenzeiten angegeben werden. Begriffe wie „staubtrocken“ oder „schleifbar“ sind nicht von konventionellen Lacksystemen übertragbar.
2.7	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
2.8	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

## BONDEX Fussboden-Wachs

---

### 3. Untergrund

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 3.1 | Untergrundart             | Hölzer (Möbeloberflächen)   |
| 3.2 | Untergrund-Beschaffenheit | Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.  |
| 3.3 | Vorbehandlung             | Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. |
| 3.4 | Holzfeuchtigkeit          | max. 18 %   |

---

### 4. Verarbeitung

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 4.1 | Auftragsverfahren         | Mit einem Flusen freien Lappen.   |
| 4.2 | Verarbeitungs-Hinweise    | Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Schichten bis zur Fasersättigung wachsen. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit dem Produkt nicht vermieden werden. |
| 4.3 | Erstbeschichtung          | Auftrag auf unbehandeltem oder saugfähigen Oberflächen: 1 x mit Bondex Hartöl grundieren. Nach der Trocknung Bondex Fußbodenwachs fest mit einem flusenfreien Lappen in Kreisbewegung Richtung der Holzfasern dünn aufbringen. Grundsätzlich muss das Wachs sofort nach dem Auftrag gleichmäßig und sorgfältig verteilt werden. Nach einer Trockenzeit von ca.12 Stunden muss die Oberfläche poliert werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Wachsauftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.   |
| 4.4 | Renovierungs-Beschichtung | Bei Bedarf, wird eine 1 – 2-malige Nachpflege mit BONDEX Fussboden-Wachs empfohlen.<br><br><b>Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.</b>  |
| 4.5 | Reinigung der Werkzeuge   | Verdünnung auf Terpentinbasis.  |

---

### 5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter [www.bondex.de](http://www.bondex.de) abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## BONDEX Fussboden-Wachs

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

**Bondex-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet [www.bondex.de](http://www.bondex.de):

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

**Giftnotruf Berlin:** ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

---

### 6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

---

### 7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: Ö 60.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX FUSSBODEN-WACHS seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX FUSSBODEN-WACHS für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.