Sigmalith TE12 Semi-Gloss

MBK typebetegnelse

Acrylplastemaille.

Beskrivelse

Halvblank dækfarve på basis af 100% acryldispersion. Kan anvendes ude og inde.

Anvendelse

Bredt anvendelig til træ, rengjort rustbeskyttet metal, zink, plast m.v.

Egenskaber

Særdeles robust med fremragende vedhæftningsegenskaber. Kan påføres med airless-sprøjte i op til 250 µm våd lagtykkelse uden løbetendenser. God dækkraft. Hurtigtørrende. God modstandsdygtighed over for vejrpåvirkning. Farvestabil. Ikke forsæbbar. Glansstabil.

Farver og glans

Hvid, samt tonet ud fra Sigmas professionelle tonesystemer, samt RAL. Halvblank - glans 50-60.

Basisoplysninger v. 20ºC, 50% RF

Bindemiddel	100% acryldispersion.
Pigment	Titandioxyd + fyldstoffer.
Tørstofindhold	Vol %: 40.
Tørretid	Ca. 1 time.
Håndtérbar	Efter 2 timer.
Overmalbar	Efter 6 timer.
Brandfarlighed	Ingen.

Forbrug

Ca. 4 m² pr. liter ved 250 µm våd lagtykkelse.

Krav til bunden

Bunden skal være ren, tør og smittefri. Jern rustbeskyttes med egnet rustprimer. Ubehandlet træ udendørs grundes til mætning med Sigmalife Grundingsolie. Meget glatte, hårde overflader, ubehandlet træ indendørs og grundet træ udendørs primes med Sigmalith PE10

Brugsanvisning

Temperatur
Min. +8°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Fortynding
Rent vand.

Påføring
Airless-sprøjtning med ca. 100 atm. Dysestørrelse ca. 0,28-0,33 mm (0,011-0,013 inch).

Sikkerhedsregler

For malearbejde 00-1.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

20 ltr. metalspande.

Databladet opdateres i takt med produktets og lovgivningens udvikling.
Kontrollér derfor altid, om De har det sidst opdaterede.