

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM TRAP ZIJDEMAT

Een watergedragen, zijdematte lakverf voor trappen binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars

Algemeen	
Kenmerken	Anti-slip. Uitstekende verwerkingseigenschappen. Lange open tijd. Goede vloeiing. Goede dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten. Voldoet aan BREEAM HEA9.
Toepassing / Ondergrond	Zowel met alkyd als acrylaat behandelde houten trappen.

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfroller of spuit.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 100 micrometer natte laagdikte).
Rendement	10 m ² /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	Strijken / rollen Type verfrol: viltrol Verdunning: 0-5% Spuiten met Temp Spray Verdunning: geen, de verf is gebruiksklaar Spuitopening: 0,010-0,012 inch Spuitdruk: 100-130 bar Temperatuur: max.40°C Spuihoek: 20° of 40° Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 7°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM TRAP ZIJDEMAT

Verwerking

Verwerkingsgegevens	Antislipmateriaal: Celsor Aqua Titanium Trap Zijdeglans bevat antislipmateriaal. Het kan zijn dat een zeer geringe hoeveelheid hiervan na droging los op het oppervlak komt te liggen. Na 24 uur droging is dit eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,25 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 35,5 vol.%.
Glans	Zijdeglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 60 minuten, Kleefvrij na ca. 3 uur, Droog en overschilderbaar na ca. 5 uur.
Vlampunt	n.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren Blik van 1 liter Wit en lichte kleuren Blik van 2,5 liter
	Bij donkere kleuren kan door gebruiksbelasting een lichte aftekening ontstaan.