

MBK typebetegnelse	Alkydtræbeskyttelse.	
Beskrivelse	Dækkende træbeskyttelse på alkyd/oliebasis tilsat fungicider.	
Anvendelse	Til udvendigt træværk.	
Egenskaber	Tixotropisk kvalitet, fuldt dækkende og derfor velegnet til farveskift. Skjuler træets åretegning uden at sløre træstrukturen.	
Farver og glans	Forefindes i hvid, samt en række standardfarver. Kan ligeledes tones i alle farver i Sigmas professionelle tonesystemer. Halvblank.	
Basisoplysninger v. 20°C, 50% RF	Bindemiddel	Alkyd/olie.
	Pigment	Lysægte pigmenter.
	Tørstofindhold	Vægt %: 67,2 , Vol %: 50,9.
	Tørretid	Ca. 6 timer.
	Overmalbar	Efter 24 timer.
	Brandfarlighed	Brandfarlig.
Forbrug	Ru træ	5-10 m ² /litr.
	Høvlet træ	10-12 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren, tør og fast.	
Systemer	<u>Ubehandlet træ og salttrykimprægneret træ</u> Grundes til mættet flade med Sigmalife Grundingsolie. Færdigbehandles 2 gange med Sigmalife Kon.	
	<u>Vakuumbehandlet træ</u> Behandles 2 gange med Sigmalife Kon.	
Brugsanvisning	<u>Fortynding</u> Anvendes ufortyndet.	
	<u>Påføring</u> Pensel.	
	<u>Rengøring</u> Værktøj: Mineralsk terpentin.	
Sikkerhedsregler	For malearbejde 2-1.	
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.	
Emballage	1, 2,5, 5 og 10 ltr. metalemballage.	