

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Matte dispersiemuurverf op basis van oplosmiddelvrije kunstharisdispersie voor binnen.

Algemeen	
Kenmerken	<p>Zeer goede dekking. Schrobvast volgens EN 13300: Klasse 1. Lange open tijd. Vrij van hinderlijke geur. Waterdampdoorlatend. Na droging vrijwel onzichtbaar bij te werken (spot repair). Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Voldoet aan BREEAM HEA9. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren.</p> <p>De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.</p>

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfrol of airless-spuit.
Rendement	7-10 m ² /liter afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Verdunning: 0-5%</p> <p>Airless-spuit Verdunning: 0-5% Spuishopening: 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch) Spuishdruk: 16,5 MPa (= ca. 165 bar)</p> <p>Voor juiste applicatie en droging is het volgende nodig: De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet boven 5°C zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 85%.</p>
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,34 g/cm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 36 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 4 uur.	
Vlampunt	N.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 2 jaar.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en kleuren uit wit Wit en nagenoeg alle kleuren	plastic emmer van 10 liter plastic pot van 1 liter plastic emmer van 5 liter

Keurmerken	
DUBOKEUR	klik hier voor certificaat