

Varenavn

Plus Vægmaling 25 Extra



Type

Acrylplast Vægmaling.

Anvendelse

Indendørs på vægge og lofter af puds, beton og letbeton samt på væv, filt, sandspartlede overflader og gipskarton. Bruges på rene, tørre, fedtfri og ikke smittende underlag.

Emballage

Base: 4,5 og 9 ltr. samt std. nuancer 10 ltr.

Sammensætning

Bindemiddel

Acrylplast.

Pigmentering

Organiske og uorganiske pigmenter.

Tekniske data

Vægtfylde

ca. 1,2 g/ml

Diffusionsåbenhed

Klasse V2 - DIN EN ISO 7783 - sd 0,55

Tørstofindhold

ca. 37-45 %

Nuance

Hvid, Lys Råhvid, Råhvid samt tonesystem.

Glans

Ca. 25

Rækkeevne

7-10 m²/ltr. afhængig af underlagets sugsevne.

Tørretid

Ca. 1/2 time ved 23 °C. Kan overmales efter ca. 4-5 timer afhængig af luftfugtighed og temperatur. Gennemhærdet efter 4 uger.

Lagerbestandighed

Minimum 24 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt, men frostfrit.

Anvendelse

Alment

Indholdet omrøres før brug. Bland altid forskellige batch nr. sammen eller søg naturlige afgrænsninger for at undgå nuance og glansforskelle. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Generel behandling:

Underlaget klargøres fagmæssigt korrekt til ren, fast og bæredygtig bund inden påføring. Hårde og blanke overflader matslibes. Ubehandlede og meget sugende underlag kan grundes med Plus Micodispers. Slutmaling af normalt 2 – 3 gange med Plus Vægmaling 25.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte. Temperatur og relativ luftfugtighed skal være under påføring og tørring være over +5 °C og under 80 % RF.

Fortynding

Vand

Rengøring af værktøj

Vand og sæbe

Sikkerhedsdata

00-1 (1993)

Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under håndtering og påføring. Plus Malergrossisten A/S påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter. Brugeren bør altid teste produktet til den aktuelle opgave. Dette datablad erstatter tidligere udgaver. For yderligere oplysninger eller i tvivls tilfælde kontakt da Plusmalergrossistens teknisk service. **PLUSMALERGROSSISTEN A/S MJØLNERSVEJ 12, 8230 ÅBYHØJ TLF. 8733 1000 FAX 8733 1009 E-MAIL: INFO@MALERGROSSISTEN.DK**