

<b>FÄRGTYP</b>	Fasadfärg baserad på 100% acryldispersion med Nano teknologi NPS®
<b>EGENSKAPER</b>	För målning av ny puts, betong, lättbetong, eternit, tegel och kalksandsten samt tidigare acrylmålade underlag. Stor hållbarhet utomhus, alkalibeständig diffusionsöppen samt med carbonatiseringshämmande effekt. Låg mottaglighet för smuts. Nedsmutsas genom åren endast i begränsad omfattning. Gulnar ej.
<b>TEKNISKA DATA</b>	
<b>Bindemedel</b>	Acryldispersion
<b>Lösningsmedel</b>	Vatten
<b>Volymtorrhalt</b>	Ca. 48 %
<b>Glans</b>	Matt
<b>Torktid</b> (20°C och 65% RF)	Övermålningsbar efter ca 6 timmar Torktid: Ca 1 timme Regnsäker: Ca 3 timmar Min. 6°C och max 85% RF vid applicering och torkning
<b>Fysiska data</b>	Vattenånga— $Sd_{125}H_2O=0,28m$ , EN 1062-2 Koldioxid— $Sd_{125}CO_2=200m$ , EN 1062-2 Slagregnstäthet— $W = 0,09 (kg/m^2.h^{1/2})$ EN 1062-3
<b>Färgåtgång</b>	Ca 6-9 m <sup>2</sup> /l beroende på underlag
<b>Kulör</b>	Vit. Kulörer enl. NCS
<b>Förpackning</b>	5 och 10 liter



**PRAKTISKA  
ANVISNINGAR**

**Förbehandling o  
målning**

Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt.  
Tegel bör inte målas förrän det är minst 2 år gammalt.  
Cementfiberplattor skall alltid målas på båda sidor.  
Nytt underlag grundas med Sigma Microdispers Grund.  
Färdigmåla 2 gånger med Sigma Facade Topcoat Matt.  
Färgen skall normalt ej förtunnas.

**Applicering**

Pensel eller rulle

**Förvaring**

Frostfritt

**Rengöring av  
verktyg**

Vatten omgående efter målning