

# Tekniskt Datablad

Renova Isotop Matt



## BESKRIVNING

<b>Beskrivning</b>	Spärrande tak och väggfärg baserad på 100% akryl.
<b>Användning</b>	<p>För behandling av invärdiga väggar och tak i torra utrymmen där det finns risk för genomslag av nikotin, sot och vattenskador m.m. Fungerar också på trä inomhus.</p> <p>Spärrande egenskaper uppnås vid 2 behandlingar med minst 4 timmars mellanrum. <b>För full spärrande effekt rekommenderas alltid minst 24 timmars torktid.</b> Vid kraftiga genomslag grundas först med Renova Isotop Primer. Täckmåla sedan 2 gånger med Renova Isotop som färdigbehandling.</p>
<b>Område</b>	Inomhus.
<b>Egenskaper</b>	God täckförmåga, gulnar ej, tålig och tvättbar yta.
<b>Kulör och glans</b>	Vit och ljusa kulörer. Matt.

## GRUNDINFORMATION V. 23°C, 50% RF

Bindemedel	Akryl
Pigment	Titandioxid + specialpigment
Torrhalt	Vikt %: 69, Volym %: 54
Tvättbarhet	Tvättklass 1 EN 13300
Torktid	Ca. 1 timme
Övermålningsbar	Efter 4 timer (beroende på genomslaget karaktär, se användning).
Brandfarlighet	Ingen

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

# Tekniskt Datablad

Renova Isotop Matt



## FÖRHÅLLANDE VID ANVÄNDNING

<b>Åtgång</b>	7-9 m <sup>2</sup> /litr., beroende på underlag och påföringsmetod
<b>Krav på underlaget</b>	Ytan ska vara ren, torr, fast och bärkraftig. Sugande och lätt smetande ytor grundas med Mikrodispersgrund. Tidigare målade ytor rengörs med målartvätt.
<b>Temperatur</b>	Underlag och luft: Min. +5°C og max. 85% RF ved påföring och torkning.
<b>Förtunning</b>	Max. 2% med vatten.
<b>Påföring</b>	Pensel, rulle eller airless-spruta.
<b>Rengöring</b>	I vatten omedelbart efter bruk.

## BRUKSANVISNING

<b>System</b>	<u>Vid lättare genomslag</u> 1 x Renova Primer. 1 x Renova Isotop Matt  Eller:  2 x Renova Isotop Matt  <u>Vid risk för kraftiga genomslag och på träpaneler:</u> 1 x Renova Primer 2 x Renova Isotop Matt  <b>För full spärrande effekt rekommenderas alltid minst 24 timmars torktid.</b>
---------------	---

## YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR

<b>Emballage</b>	5 och 10 ltr. plastemballage.
<b>Hållbarhet</b>	12 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning.
<b>Säkerhet</b>	Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare upplysningar.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen. Det är användarens ansvar att inhämta de senaste reviderade produktbladerna samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.